



**Descrição**

A superfície recém aplicada não ficou lisa e parece uma casca de laranja.

**Causas**

**Medidas Preventivas**

**Catalisador/ Diluente**

Viscosidade de aplicação muito elevada.

Faça a mistura nas proporções devidas utilizando a régua. Controle a viscosidade.

O diluente é muito rápido.

A escolha do diluente depende de:  
 - Temperatura ambiente.  
 - Tamanho da superfície.  
 - Circulação do ar.

**Aplicação**

A pressão é muito alta ou baixa.

Consulte as fichas de informações técnicas.

A abertura do bico é muito larga.

Consulte as fichas de informações técnicas.

A temperatura ambiente está alta ou baixa.

A temperatura ideal para pintar é de 20°C.

Foi adicionado a mais anti-silicone na tinta pronta.

Faça a mistura nas proporções corretas.

**Ação Corretiva**

Uma leve casca de laranja pode ser corrigida com polimento. Em casos mais graves terá que ser lixado e voltar a pintar.