




Selador bi-componente de alta performance indicada para isolar a tinta atual do veículo da nova tinta que será aplicada, em caso de troca de sistemas ou para área de difícil acesso. Tem alto poder de isolamento, e não precisa ser lixada para aplicação do acabamento.




Esponja abrasiva com desengraxante



Desengraxante




5:1 + 10-30%
Wandaprimer Seladora
Endurecedor 3093
Thinner 4030 ou 4028



15 – 20 seg



Régua 5:1 Wanda



15 min a 1 hora



Usar proteção respiratória apropriada
AkzoNobel Repintura Automotiva recomenda o uso da máscara respiratória.

Primer

WandaPrimer Seladora



Produtos e aditivos: Wandaprimer Seladora
Endurecedor para PU 3093
Thinner para PU 4030 ou 4028
Elastificante 5100

Matérias primas básicas: Wandaprimer Seladora - Resinas acrílica e poliéster, pigmento, cargas, solventes alifáticos, ésteres e aditivos
Endurecedor para PU 3093 – Poliisocianatos e solventes
Thinner para PU 4030 ou 4028 – Ésteres e hidrocarbonetos aromáticos
Elastificante 5100 – Resina poliéster e solventes

Possíveis substratos: Pinturas antigas em substrato metálico ou plástico (com adição de Elastificante).
Tipos de acabamento onde o Wandaprimer Seladora /Sealer pode ser aplicado: acrílico, sintético, nitrocelulose, poliuretano e tinta original.

Preparação da superfície: Limpar a peça com uma esponja abrasiva (tipo Scotch Brite) com desengraxante, para ativação da superfície antes da aplicação da seladora.
Em seguida, com um pano passar desengraxante, e com outro pano seco e limpo secar a peça.

Relação de mistura: 5 partes do Wandaprimer Seladora
1 parte do Endurecedor 3093
10 – 30% de Thinner para PU 4030 ou 4028

Para aplicação em peças plásticas, adicionar 20% de Elastificante na Seladora, em seguida catalisar com Endurecedor 3093. Não é necessário diluir.

Viscosidade de aplicação: 15 - 20 segundos CF3 / 25°C

Vida útil da mistura: 2 horas a 25°C

Tipo de pistola e pressão de aplicação:

Pistola:	Fluid tip:	Pressure :
Sucção:	1,8 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
Gravidade:	1.2 – 1,5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)
HVLP:	1.2 – 1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol ²)

Primer

WandaPrimer Seladora



Processo:	Aplicar 1demão simples.
Espessura do filme:	Aproximadamente de 10 a 20 µm (Microns) por demão.
Rendimento teórico:	12 m ² /litro por demão Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.
Limpeza do equipamento:	Utilizar Thinner 1100
Tempo de secagem:	Mínimo: 15 minutos Máximo: 1 hora O acabamento deve ser aplicado úmido / úmido, entre o os intervalos mínimo e máximo de secagem. Após 1 hora, se o acabamento ainda não foi aplicado, deve-se lixar a superfície com lixa 800 e aplicar nova demão da Seladora.
Prazo de validade:	3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade
Saúde e segurança:	Favor consultar FISPQ
Dicas:	-Utilizar sempre o catalisador e o thinner indicados.
Revisão:	09/2018

Primer

WandaPrimer Seladora



Akzo Nobel Ltda
Vehicle Refinishes
Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.
