



Produto formulado para proteção de saias dianteiras e traseiras, debaixo de parachoques e laterais inferiores dos automóveis. É um sistema resistente a batida de pedra, anticorrosivo, minimiza ruídos quando aplicado em partes internas de portas, laterais, capô do motor, porta malas e assoalho.



Usar proteção respiratória apropriada

AkzoNobel Repintura Automotiva recomenda o uso da máscara respiratória



Batida de pedra
40-50 lb / pol²



Multicolorido
30-40 lb / pol²



3h – 25°C
30min – 60°C

Produtos e aditivos:

Autoforce Batida de Pedra
Autoforce Multicolorido

Matérias primas básicas:

Batida de Pedra: resinas alquídicas, nitrocelulose, pigmentos, cargas, solventes hidrocarbonetos, água e aditivos.

Multicolorido: resinas alquídicas, nitrocelulose, pigmentos, cargas, solventes hidrocarbonetos, água e aditivos.

Possíveis Substratos:

- Primers nitrocelulose Wanda
- Primers poliuretanos Wanda
- Pinturas antigas devidamente preparadas

Preparação da superfície:

Lixar com lixa 220 ou 320. Em seguida limpar a peça com Desengraxante Wanda.

Wanda

AUTOFORCE BATIDA DE PEDRA/MULTICOLORIDO



Relação de mistura: Pronto para uso

Tipo de pistola e pressão de aplicação:

Batida de Pedra: utilizar pistola especial para batida de pedra, com pressão de 40 – 50 libras / pol²

Multicolorido: utilizar pistola de sucção convencional, com pressão de 30 – 40 libras / pol²

Processo:

Batida de Pedra: aplicar uma demão simples

Multicolorido: aplicar uma demão cruzada

Rendimento teórico:

5 a 12 m²/litro por demão

Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

Limpeza do equipamento:

Utilizar água para limpeza

Tempo de secagem:

| | 25°C | 60°C |
|----------|------------|--------|
| Toque | 30 minutos | ----- |
| Manuseio | 1 hora | 30 min |
| Total | 3 horas | |

Prazo de validade

Batida de Pedra: 3 anos
Multicolorido: 1 ano

Estocados a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade

Saúde e segurança:

Favor consultar FISPQ

Dicas:

-Não aplicar diretamente sobre chapa nua.

Wanda

AUTOFORCE BATIDA DE PEDRA/MULTICOLORIDO



Akzo Nobel Ltda
Vehicle Refinishes
Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.
