



ELASTIZANTE 5100

Consulta rápida



Utilizar regla del Elastizante



Para añadir el endurecedor, usar regla específica para el primer, barniz o esmalte PU.



Descripción: Producto indicado para promover flexibilidad del primer, pintura PU y barniz sobre piezas plásticas.

Productos y aditivos: Elastizante 5100

Matérias primas básicas: Resina poliéster y solventes.

Relación de mezcla:

Productos	Elastizante 5100
Primers PU	50%
Barnices y Pinturas PU	30%

Proceso: **Primer:** añadir al primer 50% de Elastizante, en volumen. Homogeneizar bien y, sobre el volumen total de la mezcla, añadir el endurecedor, conforme instrucciones de la catálisis del primer utilizado. No es necesario añadir thinner.

Barniz y esmalte PU: añadir al barniz o esmalte PU 30% de Elastizante, en volumen. Homogeneizar bien y, sobre el volumen total de la mezcla, añadir el endurecedor, siguiendo instrucciones de catálisis del barniz o esmalte PU utilizado. No es necesario añadir thinner.

Aplicación: Seguir instrucciones específica del producto al cual el Elastizante fue añadido.

Limpieza del equipo: Utilizar Thinner 1100

Plazo de validez: 3 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad.

Salud y seguridad: Favor consultar MSDS



Sugerencias:

- El Elastizante debe ser añadido al producto siempre antes del endurecedor.

Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.