





## NEGRO MATE VINILICO LC (Libre de cromato)


### Consulta rápida




Desengrasante Wanda

2:1  
Negro mate  
Catalizador

15 - 20 seg

1.2-1.5 mm  
3-4 bar

3 - 5 min.

2h – 25°C  
15min – 60°C**Descripción:**

Producto bi-componente indicado para promover adhesión en chapas metálicas, y en el pre-tratamiento de chapas de acero, aluminio, aleación de cobre y comunes. Puede ser utilizado como acabado mate sobre cromados, frisos, paragolpes metálicos y vidrio.

**Productos y aditivos:**

Negro Mate Vinílico LC  
Catalizador para Negro Mate Vinílico

**Matérias primas básicas:**

Negro Mate Vinílico LC – resina polivinil butiral, carga mineral, solventes y aditivos.  
Catalizador – Ácido fosfórico y hidrocarburos aromáticos.

**Posible substratos:**

Chapas de acero, Galvanizados, Aluminio, Aço Inoxidable, Aleación de Cobre, Cromados y Vidrio.

**Preparación de la superficie:**

Remover las impurezas da pieza. A seguir limpiar la pieza con Desengrasante Wanda.

**Relación de mezcla:**

2 partes de Negro Mate Vinílico LC  
1 parte de catalizador

**Viscosidad de aplicación:**

15 - 20 segundos CF4 / 25°C

**Vida útil de la mezcla:**

6 horas a 25°C

**Tipo de soplete y presión de aplicación:**

Soplete:	Tipo de pico:	Presión:
Succión:	1,8 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol <sup>2</sup> )
Gravedad:	1.2–1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol <sup>2</sup> )
HVLP:	1.2–1.5 mm	3-4 bar (40-50 lb/pol <sup>2</sup> )

**Proceso:**

Aplicar 2 manos simple, respetando el oreo de aplicación de 3 - 5 minutos entre manos.



**Espesura de la película:** De 5 a 10 µm por mano.

**Rendimiento teórico:** 10 m<sup>2</sup>/litro por mano

**Nota:** en la práctica, el rendimiento depende de varios factores, como el formato del objeto, imperfecciones de la superficie, método de aplicación y variaciones durante la aplicación.

**Limpieza del equipo:** Utilizar Thinner para Limpieza

**Tiempo de secado:**

	25°C	60°C
Toque	5 minutos	-----
Manoseo	10-15 minutos	15 min
Total	2 horas	

**Plazo de validez:** 2 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad

**Salud y seguridad:** Favor consultar MSDS

**Sugerencias:**

- En días húmedos y fríos, calentar la pieza antes de aplicar el Negro Mate Vinílico.
- El Negro Mate Vinílico no debe ser lijado.
- Utilizar siempre el catalizador indicado para mezcla.

**Observaciones importantes:**

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.